






FICHA DE DATOS TÉCNICOS

EZ ULTRA LITE

101342

<p>DESCRIPCIÓN Y USO:</p>	<p>EVERCOAT EZ ULTRA LITE es un relleno de gran capacidad de relleno y fácil de nivelar, extender y lijar que ofrece una excelente adhesión en los cantos en acero, acero recubierto con cinc y aluminio.</p> <p>Se incluye un endurecedor de crema azul.</p>
<p>ALMACENAMIENTO:</p>	 <p>Guarde siguiendo la normativa local. Siga las precauciones que figuran en la etiqueta. No guarde a temperaturas superiores a 25 °C (77 °F). Guarde en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y fuentes de ignición. Mantenga alejado de agentes oxidantes, álcalis fuertes y ácidos fuertes. No fume. Evite el acceso no autorizado. Los envases que se hayan abierto deben volver a cerrarse con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No los vacíe en desagües. No devuelva nunca el producto mezclado al envase.</p>
<p>PREPARACIÓN:</p>	 <p>Limpie la superficie. Retire toda la suciedad, grasa de aceite y ceras. Utilice abrasivos de grano 80-180 y lije. Limpie a fondo la superficie utilizando un limpiador adecuado como un disolvente o una solución de base acuosa para la preparación del panel. La superficie ha de estar completamente seca antes de la aplicación.</p>
<p>MEZCLADO:</p>	 <p><i>¡Utilice solo con Cream hardener (endurecedor en crema)!</i></p> <p>Coloque la cantidad deseada de masilla en una superficie para mezclar limpia y que no sea ni fibrosa ni porosa.</p> <p>Añada el endurecedor en una proporción de 100 partes de EVERCOAT EZ ULTRA LITE por 2 partes de EVERCOAT CREAM HARDENER (2 %) por peso.</p> <p>EJEMPLO: Para una superficie de 50 mm de diámetro de relleno añada una bola de endurecedor en crema desde el centro hasta el borde de la superficie. Para un área de 100 mm de diámetro añada una bola de endurecedor de borde a borde pasando por el centro del área. Las áreas de más de 100 mm de diámetro necesitarán una cantidad adicional de endurecedor. Mezcle a fondo hasta obtener un color uniforme.</p>
<p>APLICACIÓN:</p>	 <p>Aplique una capa fina de los materiales mezclados sobre la superficie ejerciendo presión para garantizar una buena adhesión. Aplique más capas hasta que sobresalga de la superficie para permitir el lijado.</p>
<p>ACABADO:</p>	 <p>Lije y moldee el relleno con abrasivo de grano 80-180. Evite los arañazos provocados por el lijado fuera del área de reparación durante el corte inicial. Lije el relleno con grano 180. Para mejores resultados, aplique una ligera capa de masilla EVERCOAT EASY SAND™ sobre la reparación. Esto le aportará un acabado más liso y reducirá el número de capas de imprimador necesarias para un acabado de calidad.</p>

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

EZ ULTRA LITE

101342

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	Color	Gris
	Estado físico	Pasta
	Punto de ignición	31,0 °C (89 °F)
	recipiente abierto:	
	Densidad relativa	0,82
	Densidad de vapor	>1 [aire = 1]
	Límite de explosión inferior	: 1,1%
	Superior: 6,1%	: 6,1%
	Solubilidad	Insoluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
	Peso	660-780
	Tiempo para transformación	3-5 minutos
	Tiempo de secado a lijado	15-20 minutos
	Viscosidad	150 000-250 000 cps
	Dureza Shore D	55 a 65 (24 h de curación)
	Resistencia a la corrosión	500 horas, en cabina de pulverización de sal Harsaw
	Máximo espesor recomendado (lijado)	6,3 mm
	Contenido y precaución	Hoja de datos de seguridad del material disponible a petición
	VOC	Valores límite UE: 250 g/l (2007) Este producto contiene un máximo de 160 g/l VOC.
		Pruebas físicas realizadas a aproximadamente 25 °C (77 °F) / 75 % HR a menos que se indique lo contrario.
	SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN:	Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar productos Evercoat. Puede conseguir las hojas de datos de seguridad del material en línea en evercoat.com.

Identificación del lote

Los productos Evercoat se identifican con su código de lote original y fecha de fabricación, que incluye el año, el mes y el lote de producción específico. El código del lote se encuentra en la parte inferior de la etiqueta del producto o en la parte inferior del contenedor.

Ejemplo 1: **103622**

Ejemplo 2: **411437**

Año – mes – lote
1 03 622
2011 marzo lote

Año – mes – lote
4 11 437
2014 noviembre lote

Pautas de caducidad

La fecha de caducidad se imprimirá junto al código del lote original en el contenedor del producto. A continuación figuran unas pautas de vida útil para cada producto específico. Evercoat guarda una muestra completa de cada lote por un período de dos años. Dichas muestras se guardan en un entorno con un clima controlado y están disponibles para su inspección si surgiera algún problema de calidad. Hay varios factores que pueden afectar a la estabilidad de la vida útil pero un clima descontrolado es el que mayor impacto tiene. El almacenamiento en un clima fresco aumenta la vida útil del producto, mientras que en un clima cálido disminuye la vida útil del mismo.