


PRODUCTO: **Rage® Ultra**

N.º DE PIEZA: **100125 Galón 4 unidades/caja**

DESCRIPCIÓN: **Rage® Ultra** es el mejor relleno de lijado del mundo. Sus cualidades de lijado sin precedentes son el resultado de la patente pendiente EcoResin™. Su fórmula que no se pandea tiene excelentes propiedades de relleno, mientras elimina la necesidad de masilla de acabados.

Rage® Ultra contiene ZNX-7® y es parte del Sistema Metalworks®

SUSTRATOS APROBADOS:



- Acero
- Aluminio
- Fibra de vidrio
- Acero Galvanizado
- SMC
- Lijado de pintura de fábrica (OEM)


NOTA: Para reparaciones estructurales propensas a altos niveles de tensión y flexibilidad, use una masilla de fibra reforzada como Everglass®, Kitty Hair® o Fiber Tech®.

PREPARACIÓN:



- Limpie y desengrase toda el área de reparación con agua y jabón, y un solvente de limpieza desengrasante suave. La superficie tiene que estar completamente seca antes de proceder a la reparación.
- Mantenga acotada el área de reparación. Utilice grano 80 para quitar o raspar la pintura y bordes.

MEZCLADO:



- Agite el relleno antes de usarlo. Amase el endurecedor en crema.
- Mida el endurecedor al 2% por peso (agregue una cinta de endurecedor en crema de borde a borde pasando por el centro de un área de 10 cm (4") de diámetro).
- Las áreas de más de 10 cm (4") de diámetro necesitarán una cantidad adicional de endurecedor. Mezcle a fondo hasta obtener un color uniforme.

APLICACIÓN:



- Aplique en capas con una presión firme y uniforme.
- No lo aplique todo al mismo tiempo.

ACABADO:



- Lije el relleno con papel de lija grano 80.
- Si es necesario, vuelva a aplicar Rage® Ultra para llenar cualquier perforación o puntos bajos, deje al relleno secar y después lije con papel de lija del 80.
- Termine de lijar el relleno de carrocerías con grano 180. Lije metal desnudo y bordes con grano 180 para eliminar los rayones del grano 80.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ▪ Aspecto | Pasta blanco opaco |
| ▪ Cumple con los estándares COV | Consulte la sección 9 de la ficha de datos de seguridad |
| ▪ Densidad relativa | Consulte la sección 9 de la ficha de datos de seguridad |
| ▪ Tiempo de lijado | 15 a 20 min. |
| ▪ Grosor máximo recomendado (lijado) | 6mm (1/4 in) |

NOTA: Las propiedades son valores típicos y no deben considerarse especificaciones de venta. Pruebas físicas realizadas a ~22°C (72°F) / 75% de humedad relativa a menos que se especifique lo contrario.

SEGURIDAD Y MANEJO:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar los productos de Evercoat®. Puede consultar en línea las fichas de datos de seguridad en evercoat.com.

NOTAS:

Nunca vuelva a poner la masilla mezclada en la lata

Mantenga la lata cerrada y almacene en un lugar seco y fresco

¡USE SÓLO CON CREMA ENDURECEDORA!