


PRODUIT : EVERGLASS® Short Strand Fiber Reinforced Filler (Mastic renforcé de fibre de verre à mèches courtes)

NUMÉRO DE PIÈCE : 100632 **Pinte** **6 unités/boîte**
100622 **Gallon** **4 unités/boîte**

DESCRIPTION : EVERGLASS® est un mastic pour carrosserie renforcé de fibre de verre à mèches courtes idéal pour une utilisation sur du métal pour la finition des jointures soudées et des réparations sur des surfaces métalliques rouillées et pour la réparation des composites pour le remplissage des trous dans du SMC/de la fibre de verre et de la fibre de verre brisée.

SUBSTRATS APPROUVÉS :




- Acier
- Acier galvanisé
- Aluminium
- SMC
- Fibre de verre
- La plupart des plastiques rigides

PRÉPARATION :



- Nettoyer et dégraisser l'ensemble du panneau de carrosserie à réparer avec avec du savon et de l'eau, suivi d'un solvant de nettoyage doux. La surface doit être parfaitement sèche avant de réparer ou d'appliquer le matériau.
- Limiter au maximum la taille de la zone de réparation. Utiliser un grain de 40-80 afin d'enlever la peinture et le sablage.

MÉLANGE :



- Mélanger le mastic avant utilisation. Pétrir le durcisseur pour la crème.
- Mesurer le durcisseur à 2 % par poids (ajouter un ruban de durcisseur pour crème de bord à bord à travers le centre d'une flaque de 4 po. de diamètre).
- Les flaques mesurant plus de 4 po. (10 cm) de diamètre nécessiteront une application supplémentaire de durcisseur. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.
- Le temps de prise approximatif est de 5-6 minutes à 72°F-80°F (22°C)

APPLICATION :



- Appliquer en couches tout en exerçant une pression ferme.
- Ne pas appliquer tout le produit du premier coup.

FINI :



- Sabler le mastic avec du papier de verre de grain 80.
- Réappliquer au besoin une couche supplémentaire, ou appliquer une couche de finition en utilisant n'importe quel mastic ou mastic en polyester Evercoat.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|---|---|
| ▪ Apparence | Pâte fibreuse verte foncée |
| ▪ COV | Se reporter à la Section 9 de la Fiche de données portant sur la sécurité |
| ▪ Densité relative | Se reporter à la Section 9 de la Fiche de données portant sur la sécurité |
| ▪ Temps de sablage | 10 - 15 mins. |
| ▪ Épaisseur maximum recommandée (sablé) | 1/4 pouce (6 mm) |

REMARQUE : Les propriétés sont des valeurs typiques et ne devraient pas être considérées comme des spécifications de vente. Tests physiques effectués à ~72°F (22°C) / 75% RH sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET

MANIPULATION :

Lire toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser les produits Evercoat®. Les fiches de données portant sur la sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.

REMARQUES :

Ne jamais réinsérer le mastic mélangé dans le contenant.

Maintenir le contenant fermé et entreposer dans un endroit sec et frais.

UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU DURCISSEUR POUR CRÈME !