

PRODUIT : KITTY HAIR® Long Strand Fiberglass Reinforced Filler (Mastic renforcé de fibre de verre à longues mèches)

NUMÉRO DE PIÈCE :

100868	Pinte	6 unités/boîte
100869	Gallon	4 unités/boîte

DESCRIPTION: Reconnu surtout pour ses capacités de pontage et de reconstruction de fibre de verre brisée et de renforcement des zones déchirées ou rouillées de métal en feuille, KITTY HAIR® est formulé avec de longues mèches de fibre verre sectionnées qui doublent la puissance des mastics standards. Imperméable et antirouille, KITTY HAIR® peut être appliqué sans armature ou chiffon de fibre de verre.

SUBSTRATS APPROUVÉS :




- Acier
- Acier galvanisé
- Aluminium
- SMC
- Fibre de verre
- La plupart des plastiques rigides

PRÉPARATION :



- Nettoyer et dégraisser l'ensemble du panneau de carrosserie devant être réparé avec du savon et l'eau, suivi d'un solvant de nettoyage doux afin d'enlever l'huile, la graisse et la cire. La surface doit être parfaitement sèche avant de réparer ou d'appliquer le matériau.
- Limiter au maximum la taille de la zone de réparation. Utiliser un grain de 40-80 afin d'enlever la peinture et le sablage.

MÉLANGE :



- Mélanger le produit avant utilisation. Pétrir le durcisseur pour la crème.
- Mesurer le durcisseur à 2 % par poids (ajouter un ruban de durcisseur pour crème de bord à bord à travers le centre d'une flaque de 4 po. de diamètre).
- Les flaques mesurant plus de 4 po. (10 cm) de diamètre nécessiteront une application supplémentaire de durcisseur. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.
- Le temps de prise approximatif est de 10-15 minutes à 72°F-80°F (22°C).

APPLICATION :



- Appliquer en couches tout en exerçant une pression ferme afin de pénétrer dans la zone à réparer.
- Ne pas appliquer tout le produit du premier coup.

FINI :



- Sabler le mastic avec du papier de verre de grain 80.
- Appliquer une couche de finition avec un mastic léger ou un mastic au polyester Evercoat.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|---|---|
| ▪ Apparence | Pâte fibreuse à longues mèches |
| ▪ COV | Se reporter à la Section 9 de la Fiche de données portant sur la sécurité |
| ▪ Densité relative | Se reporter à la Section 9 de la Fiche de données portant sur la sécurité |
| ▪ Temps de sablage | 20 - 25 mins. |
| ▪ Épaisseur maximum recommandée (sablé) | ½ pouce (12 mm) |

REMARQUE : Les propriétés sont des valeurs typiques et ne devraient pas être considérées comme des spécifications de vente. Tests physiques effectués à ~72°F (22°C) / 75% RH sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET MANIPULATION :

Lire toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser les produits Evercoat®. Les fiches de données portant sur la sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.

REMARQUES :

Ne jamais réinsérer le mastic mélangé dans le contenant.

Maintenir le contenant fermé et entreposer dans un endroit sec et frais.

UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU DURCISSEUR POUR CRÈME !