

PRODUIT : TIGER HAIR® Long Strand Fiber Reinforced Filler (Mastic renforcé de fibre de verre à longues mèches)

NUMÉRO DE PIÈCE :


101189
101190

Pinte
Gallon

6 unités/boîte
4 unités/boîte

DESCRIPTION : Le mastic original renforcé de fibre de verre à longues mèches; TIGER HAIR® est à ultra-haute résistance. TIGER HAIR® peut être utilisé sans plateau ou chiffon de fibre de verre. Celui-ci est idéal pour des dommages importants, les réparations de zone de rouille à taux élevé de remplissage. Peut être utilisé pour réparer les SMC, la fibre de verre, le plastique rigide, l'acier et l'aluminium galvanisé.

APPROUVÉS SUBSTRATS :




- Acier
- Acier galvanisé
- Aluminium
- SMC
- Fibre de verre
- La plupart des plastiques rigides

PRÉPARATION :



- Nettoyer et dégraisser l'ensemble du panneau de carrosserie à réparer avec du savon et de l'eau, suivi d'un solvant de nettoyage doux afin d'enlever l'huile, la graisse et la cire. La surface doit être parfaitement sèche avant de réparer ou d'appliquer le matériau.
- Limiter au maximum la taille de la zone de réparation. Utiliser un grain de 40-80 afin d'enlever la peinture et le sablage.

MÉLANGE :



- Mélanger le produit avant utilisation. Pétrir le durcisseur pour la crème.
- Mesurer le durcisseur à 2% par poids (ajouter un ruban de durcisseur pour crème de bord à bord à travers le centre d'une flaque de 4 po. de diamètre).
- Les flaques mesurant plus de 4 po. (10 cm) de diamètre nécessiteront une application supplémentaire de durcisseur. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.
- Le temps de prise approximatif est de 6-10 minutes à 72°F-80°F (22°C)

APPLICATION :



- Appliquer en couches tout en exerçant une pression ferme afin de pénétrer dans la zone de réparation.
- Ne pas appliquer tout le produit du premier coup.

FINI :



- Sabler le mastic avec du papier de verre de grain 80.
- Appliquer une couche de finition en utilisant un mastic léger ou un mastic au polyester Evercoat.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|---|---|
| ▪ Apparence | Pâte fibreuse à longues mèches |
| ▪ COV | Se reporter à la Section 9 de la Fiche de données portant sur la sécurité |
| ▪ Densité relative | Se reporter à la Section 9 de la Fiche de données portant sur la sécurité |
| ▪ Temps de sablage | 20 - 25 mins. |
| ▪ Épaisseur maximum recommandée (sablé) | ½ pouce (12mm) |

REMARQUE : Les propriétés sont des valeurs typiques et ne devraient pas être considérées comme des spécifications de vente. Tests physiques effectués à ~72°F (22°C) / 75% RH sauf indication contraire.

SÉCURITÉ ET

MANIPULATION : Lire toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser les produits Evercoat®. Les fiches de données portant sur la sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.

REMARQUES : Ne jamais réinsérer le mastic mélangé dans le contenant
Maintenir le contenant fermé et entreposer dans un endroit sec et frais.
UTILISER UNIQUEMENT AVEC DU DURCISSEUR POUR CRÈME !