


NOTICE TECHNIQUE

Easy Sand™ - Fluide
Obturateur fluide

101669
 104114

UTILISATIONS :	<p>UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL</p> <p>Un mastic de finition et de mélange fluide en polyester pour la finition et l'enduit de la carrosserie, de piqûres, traces de meulage, zones creuses et autres imperfections superficielles. Adhère bien à l'acier, à l'acier galvanisé et autres aciers revêtus de zinc, à l'aluminium et à la plupart des fibres de verre rigides et semi-rigides et des plastiques thermodurcissables.</p>																		
STOCKAGE :	 <p>Stocker selon les directives locales. Respecter les précautions indiquées sur l'étiquette. Ne pas stocker à des températures supérieures à : 25 °C (77 °F). Stocker dans un endroit frais et bien aéré, à l'écart de matériaux incompatibles et de sources d'inflammation. Conserver à l'écart de : agents oxydants, bases et acides forts. Ne pas fumer. Empêcher l'accès non autorisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et gardés à la verticale pour empêcher toute fuite. Ne pas vider dans les égouts. Ne jamais remettre un produit mélangé dans le contenant.</p>																		
PRÉPARATION :	 <p>Avant le ponçage, nettoyer la totalité de la zone à réparer avec de l'eau et du savon, puis avec un solvant de nettoyage dégraissant et doux. Poncer la zone à réparer pour n'éliminer que la peinture. Utiliser un grain plus fin pour éliminer les marques de ponçage et pour rattraper le fini de la peinture. Éliminer la poussière.</p>																		
MÉLANGE :	 <p><i>N'utiliser qu'avec un agent de durcissement en crème !</i></p> <p>Doser 2 % en poids de l'agent de durcissement (environ un ruban d'agent de durcissement en crème de bord à bord par le centre d'une application de 10 cm de diamètre). Les applications de diamètre supérieur à 10 cm demanderont davantage d'agent de durcissement. Mélanger complètement jusqu'à obtenir une couleur uniforme.</p>																		
APPLICATION :	 <p>Appliquer en fines couches et étaler régulièrement. Ne pas appliquer sur des revêtements frais ou non durcis. Laisser entièrement durcir avant la finition.</p>																		
FINITION :	 <p>Poncer pour aplanir les surépaisseurs. Au démarrage, éviter les marques de ponçage grossières en dehors de la zone à réparer. Terminer le ponçage et éliminer les rayures.</p>																		
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Couleur</td> <td>Blanche</td> </tr> <tr> <td>État physique</td> <td>Liquide</td> </tr> <tr> <td>Point d'éclair</td> <td>En creuset ouvert : 35 °C (95 °F)</td> </tr> <tr> <td>Densité relative</td> <td>1,02</td> </tr> <tr> <td>Humidité absolue</td> <td>>1 [Air = 1]</td> </tr> <tr> <td>Limite inférieure d'explosivité</td> <td>Inférieure : 1,1 % Supérieure : 6,1 %</td> </tr> <tr> <td>Solubilité</td> <td>Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>1 018,5 g/L en moyenne</td> </tr> <tr> <td>Délai d'utilisation</td> <td>5 à 6 minutes</td> </tr> </table>	Couleur	Blanche	État physique	Liquide	Point d'éclair	En creuset ouvert : 35 °C (95 °F)	Densité relative	1,02	Humidité absolue	>1 [Air = 1]	Limite inférieure d'explosivité	Inférieure : 1,1 % Supérieure : 6,1 %	Solubilité	Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.	Poids	1 018,5 g/L en moyenne	Délai d'utilisation	5 à 6 minutes
Couleur	Blanche																		
État physique	Liquide																		
Point d'éclair	En creuset ouvert : 35 °C (95 °F)																		
Densité relative	1,02																		
Humidité absolue	>1 [Air = 1]																		
Limite inférieure d'explosivité	Inférieure : 1,1 % Supérieure : 6,1 %																		
Solubilité	Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.																		
Poids	1 018,5 g/L en moyenne																		
Délai d'utilisation	5 à 6 minutes																		

NOTICE TECHNIQUE

Easy Sand™ - Fluide
Obturateur fluide

101669
104114

	Délai séchage-ponçage	10 à 15 minutes
	Viscosité	30 000 cps
	Dureté Shore D	60 à 65 (durcissement de 24 h)
	Épaisseur maxi recommandée (poncée)	3 mm
	Contenu et précautions	Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande 2004/42/IIIB(b)(250)(97)
	COV	IIIB/b. Mastic/obturateur – Tous types. Valeurs limites UE : 250 g/L (2007) Ce produit contient 97 g/L de COV maxi.
	Les propriétés sont des valeurs typiques et ne doivent pas être considérées comme des spécifications commerciales. Essais physiques réalisés à environ 25 °C (77 °F)/HR 75 % sauf indication contraire.	
SÉCURITÉ ET MANIPULATION :	Avant d'utiliser les produits Evercoat, lire toutes les instructions et les mises en garde. Les fiches techniques santé-sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.	