





# TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Multi-Fix kunststof reparatiemiddel

104898

<b>BESCHRIJVING:</b>	Multi-Fix kunststof reparatiemiddel is een tweecomponenten epoxy reparatiemiddel dat snel, ongelooflijk sterk en schuurbaar is. Deze snelhardende epoxy vereenvoudigt het kunststof reparatieproces door de substraatidentificatie en de hechtingspromotor te elimineren. Multi-Fix is ideaal voor het repareren van scheuren, kerven en groeven in kunststof onderdelen en andere snelle reparaties.																				
<b>GEbruik:</b>	<b>ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK</b> Dit epoxy materiaal wordt gebruikt voor reparaties op glasvezel, SMC, PUR, RRIM, PP, TPO en andere automobielkunststoffen.																				
<b>OPSLAG:</b>	 <p>Opslaan in overeenstemming met de lokale bepalingen. Neem de waarschuwingen op het etiket in acht. Opslaan in een koele, goed geventileerde ruimte uit de buurt van onverenigbare materialen en ontstekingsbronnen. Uit de buurt van hitte en direct zonlicht bewaren. Houd het product uit de buurt van: oxiderende middelen, sterke alkaliën, sterke zuren, aminen, alcoholen en water. Verboden te roken. Toegang door onbevoegden verhinderen. Geopende containers moeten zorgvuldig opnieuw worden gesloten en rechtop worden gehouden om lekkage te voorkomen. Het product niet in het riool lozen.</p>																				
<b>VOORBEREIDING :</b>	 <p>Was het te repareren gebied met zeep en warm water. Zorgvuldig laten drogen. Om de droogtijd te versnellen, mag perslucht of warmte worden gebruikt. Breng Panel Prep aan op een schone, pluisvrije doek en veeg het te repareren gebied af. Veeg vanuit het midden van het te repareren gebied naar buiten. Veeg het gebied droog met een schone, droge doek. Schuur en reduceer het te repareren gebied volgens de aanbevelingen. Reinig het gebied opnieuw met Panel Prep.</p>																				
<b>MENGEN:</b>	 <p>Egaliseer het patroon om alle lucht te verwijderen. Doseer een strip adhesief met een lengte van de statische mengtip om te controleren of het mengsel goed is.</p>																				
<b>TOEPASSING:</b>	 <p>Breng de epoxylijm aan. Laat het uitharden en schuur het oppervlak vervolgens. Reinig het gebied opnieuw met Panel Prep.</p>																				
<b>AFWERKING:</b>	Breng primer surfacer aan volgens de aanbevelingen van de verffabrikant.																				
<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Kleur</td> <td>Donkergrijze pasta</td> </tr> <tr> <td>Fysische toestand</td> <td>Pasta</td> </tr> <tr> <td>Specifiek gewicht / dichtheid</td> <td>1,02 - 1,10 kg/l</td> </tr> <tr> <td>Oplosbaarheid</td> <td>Onoplosbaar in water</td> </tr> <tr> <td>Verwerkingstijd</td> <td>4 - 6 minuten</td> </tr> <tr> <td>Schuurtijd</td> <td>15 - 20 minuten</td> </tr> <tr> <td>Verftijd</td> <td>30 minuten</td> </tr> <tr> <td>Volledige uitharding</td> <td>4 - 6 uur</td> </tr> <tr> <td>Inhoud en waarschuwing</td> <td>Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar</td> </tr> <tr> <td>VOC</td> <td>0,75 g/l</td> </tr> </table>	Kleur	Donkergrijze pasta	Fysische toestand	Pasta	Specifiek gewicht / dichtheid	1,02 - 1,10 kg/l	Oplosbaarheid	Onoplosbaar in water	Verwerkingstijd	4 - 6 minuten	Schuurtijd	15 - 20 minuten	Verftijd	30 minuten	Volledige uitharding	4 - 6 uur	Inhoud en waarschuwing	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar	VOC	0,75 g/l
Kleur	Donkergrijze pasta																				
Fysische toestand	Pasta																				
Specifiek gewicht / dichtheid	1,02 - 1,10 kg/l																				
Oplosbaarheid	Onoplosbaar in water																				
Verwerkingstijd	4 - 6 minuten																				
Schuurtijd	15 - 20 minuten																				
Verftijd	30 minuten																				
Volledige uitharding	4 - 6 uur																				
Inhoud en waarschuwing	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar																				
VOC	0,75 g/l																				
<b>VEILIGHEID EN HANTERING:</b>	Lees vóór gebruik van de Evercoat-producten alle aanwijzingen en waarschuwingen. Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) kunt u online vinden op evercoat.com.																				

