DATI TECNICI

Adesivo per riparazione su plastica
Uretano con tempi medi di polimerizzazione

104185

DESCRIZIONE:	Materiale per riparazione in uretano a doppio componente che offre notevole resistenza e levigabilità con tempi medi di polimerizzazione.
UTILIZZO:	**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE** Questo materiale in uretano viene utilizzato per riparazioni non strutturali su fibra di vetro, SMC. PUR, RIM, RRIM, PP, TPO, TPE, EPDM e altre plastiche usate su autoveicoli.
IMMAGAZZINAMENTO:	 Immagazzinare secondo le norme in vigore. Rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta. Immagazzinare in zone fresche e ben ventilate, lontano da materiali incompatibili e fonti di calore. Mantenere a distanza da fonti di calore e luce diretta. Mantenere a distanza da: agenti ossidanti, alkali aggressivi, acidi forti. Non fumare. Impedire l'accesso non autorizzato. I contenitori aperti devono essere attentamente risigillati e tenuti in posizione verticale verso l'alto per impedire perdite. Non smaltire nella rete fognaria.
PREPARAZIONE:	 Lavare l'area da riparare con acqua tiepida e sapone. Lasciare asciugare completamente. È possibile usare aria compressa o calore per accelerare i tempi di essiccazione. Applicare il Panel Prep su un panno pulito e privo di filacce passandolo sull'area da riparare. Stendere dal centro dell'area da riparare verso l'esterno. Pulire l'area con un panno pulito e asciutto. Levigare e preparare l'area da riparare secondo le istruzioni. Ripulire l'area con Panel Prep. Applicare un promotore di adesione secondo le istruzioni.
MISCELAZIONE:	 Equalizzare la cartuccia fino a rimuovere completamente l'aria. Spremere una goccia di adesivo per la lunghezza della punta di miscelazione statica per verificare che la miscela sia corretta.
APPLICAZIONE:	 Applicare l'adesivo all'uretano. Lasciare che faccia presa e poi levigare la superficie. Ripulire l'area con Panel Prep.
FINITURA:	Applicare una mano di fissativo sulla superficie secondo le istruzioni fornite dal produttore della vernice.

EVERCOAT®

DATI TECNICI

Adesivo per riparazione su plastica
Uretano con tempi medi di polimerizzazione

104185

CARATTERISTICHE TECNICHE:	Colore	Nero/opaco
	Stato fisico	Liquido
	Punto di infiammabilità	Contenitore aperto: >200 °C (>392 °F)
	Densità relativa	1,32
	Densità di vapore	8,5 [Aria = 1]
	Solubilità	Non solubile nei seguenti materiali: acqua fredda e calda.
	Tempo di lavorazione	5-10 minuti
	Tempo per la levigatura	45-60 minuti
	Tempo per la verniciatura	1 ora
	Tempo di polimerizzazione completa	3 ore
	Contenuto e precauzioni	Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali sono disponibili su richiesta
	COV	Nessuno Composto organico volatile (COV) nel rispetto della Direttiva Europea 2004/24/42/CE del 21 Aprile 2004.
SICUREZZA E MANIPOLAZIONE:	Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di usare i prodotti Evercoat. Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali sono disponibili online visitando il sito evercoat.com.	

EVERCOAT®