






NOTICE TECHNIQUE

Beige Multi Putty
Mastic bi-composant beige

104130
104131

UTILISATIONS :	<p>UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL</p> <p>Ce mastic beige est prévu pour un remplissage et une finition sans effondrement. Ce mastic en polyester bi-composant adhère bien à l'acier, à l'acier galvanisé et autres aciers revêtus de zinc, à l'aluminium et à la plupart des fibres de verre rigides et semi-rigides et des plastiques thermodurcissables. Compatible aux IR.</p>																						
STOCKAGE :	 <p>Stocker selon les directives locales. Respecter les précautions indiquées sur l'étiquette. Stocker dans un endroit frais et bien aéré, à l'écart de matériaux incompatibles et de sources d'inflammation. Conserver à l'écart de : agents oxydants, bases et acides forts. Ne pas fumer. Empêcher l'accès non autorisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et gardés à la verticale pour empêcher toute fuite. Ne pas vider dans les égouts. Ne jamais remettre un produit mélangé dans le contenant.</p>																						
PRÉPARATION :	 <p>Avant le ponçage, nettoyer la totalité de la zone à réparer avec de l'eau et du savon, puis avec un solvant de nettoyage dégraissant et doux. Poncer la zone à réparer pour n'éliminer que la peinture. Utiliser un grain plus fin pour éliminer les marques de ponçage et pour rattraper le fini de la peinture. Éliminer la poussière.</p>																						
MÉLANGE :	 <p><i>N'utiliser qu'avec un agent de durcissement en crème !</i></p> <p>Doser 2 % en poids de l'agent de durcissement (environ un ruban d'agent de durcissement en crème de bord à bord par le centre d'une application de 10 cm de diamètre). Les applications de diamètre supérieur à 10 cm demanderont davantage d'agent de durcissement. Mélanger complètement jusqu'à obtenir une couleur uniforme.</p>																						
APPLICATION :	 <p>Appliquer en fines couches et étaler régulièrement. Laisser entièrement durcir pendant 25 minutes avant la finition.</p>																						
FINITION :	 <p>Poncer à sec uniquement. Poncer pour aplanir les surépaisseurs. Au démarrage, éviter les marques de ponçage grossières en dehors de la zone à réparer. Terminer le ponçage et éliminer les rayures.</p>																						
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :	<table border="1"> <tr> <td>Couleur</td> <td>Beige</td> </tr> <tr> <td>État physique</td> <td>Liquide (liquide pâteux)</td> </tr> <tr> <td>Point d'éclair</td> <td>En creuset fermé : 34 °C (93,2 °F)</td> </tr> <tr> <td>Densité relative</td> <td>1,87</td> </tr> <tr> <td>Humidité absolue</td> <td>3,6 [Air = 1]</td> </tr> <tr> <td>Limite inférieure d'explosivité</td> <td>Inférieure : 1,1 % Supérieure : 8 %</td> </tr> <tr> <td>Solubilité</td> <td>Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.</td> </tr> <tr> <td>Délai d'utilisation</td> <td>4 minutes</td> </tr> <tr> <td>Délai séchage-ponçage</td> <td>25 minutes</td> </tr> <tr> <td>Contenu et précautions</td> <td>Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande</td> </tr> <tr> <td>COV</td> <td>2004/42/II(b)(250)(50)</td> </tr> </table>	Couleur	Beige	État physique	Liquide (liquide pâteux)	Point d'éclair	En creuset fermé : 34 °C (93,2 °F)	Densité relative	1,87	Humidité absolue	3,6 [Air = 1]	Limite inférieure d'explosivité	Inférieure : 1,1 % Supérieure : 8 %	Solubilité	Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.	Délai d'utilisation	4 minutes	Délai séchage-ponçage	25 minutes	Contenu et précautions	Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande	COV	2004/42/II(b)(250)(50)
Couleur	Beige																						
État physique	Liquide (liquide pâteux)																						
Point d'éclair	En creuset fermé : 34 °C (93,2 °F)																						
Densité relative	1,87																						
Humidité absolue	3,6 [Air = 1]																						
Limite inférieure d'explosivité	Inférieure : 1,1 % Supérieure : 8 %																						
Solubilité	Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.																						
Délai d'utilisation	4 minutes																						
Délai séchage-ponçage	25 minutes																						
Contenu et précautions	Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande																						
COV	2004/42/II(b)(250)(50)																						

NOTICE TECHNIQUE

Beige Multi Putty
Mastic bi-composant beige

104130
104131

	<p>IIB/b. Mastic/obturateur – Tous types. Valeurs limites UE : 250 g/L (2007) Ce produit contient 50 g/L de COV maxi.</p> <hr/> <p>Les propriétés sont des valeurs typiques et ne doivent pas être considérées comme des spécifications commerciales. Essais physiques réalisés à environ 25 °C (77 °F)/HR 75 % sauf indication contraire.</p>
SÉCURITÉ ET MANIPULATION :	Avant d'utiliser les produits Evercoat, lire toutes les instructions et les mises en garde. Les fiches techniques santé-sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com .